

PVC
FP 355X1400X14M

FCD214-1400-35

1. COMPOSICIÓN

Rollos de película adherente de PVC para el envasado de alimentos.

2. APLICACIÓN

No conviene para el uso en horno tradicional, infrarrojo y en horno microondas.

3. LEGISLACIÓN

La película cumple con Federal Food, Drug and Cosmetic Act y CFR Titulo 21 párrafo 175.300 y CONEG. Resoluciones MERCOSUR No. 32/07 y 56/92.

Esta película cumple con el Reglamento de la Union Europea No. 10/2011, concerniente a materiales y artículos destinados a entrar con productos alimenticios.

4. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDADES MECÁNICAS

		Método	Unidad	Valor mínimo
Fuerza de tensión	MD	ASTM D882	N/mm ²	33
	TD	ASTM D882	N/mm ²	32
Elongación	MD	ASTM D882	%	162
	TD	ASTM D882	%	214

PROPIEDADES DE PERMEABILIDAD

Oxígeno (O ₂)	ISO 15105-2 (23°C, 0%RH)	cm ³ / m ² 24h, bar	14900 +/- 20%
Dióxido de Carbono (CO ₂)	ISO 15105-2 (23°C, 0%RH)	cm ³ / m ² 24h, bar	88200 +/- 20%
Vapor de agua (H ₂ O)	ISO 2528 (38°C, 90%RH)	g / m ² 24h	640 +/- 20%

CARACTERÍSTICAS GENERALES

			Unidades	Valor
Largo		1400	m	- 0 mm +1,4%
Ancho		450	mm	± 5 mm
Espesor		12	µm	±10%
Diámetro interior de tubo		77	mm	
Color			Champagne	
Estructura			Monocapa	

5. INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones ideales de almacenamiento se sitúan entre 15 y 25°C, dentro de un lugar seco y la caducidad para uso óptimo es de 12 meses, de no ser así las propiedades de la película pueden ser alteradas.

Las propiedades pueden alterarse en condiciones de almacenamiento externo.

Cuando se efectúa el envasado del producto con alta humedad, proceder a micro-perforaciones.

Números y valores de pruebas indicados son promedios para uso de información exclusivamente.

Toda la información es entregada de buena fe, sin valor de garantía contractual por parte del proveedor.

